



5 + 1 Lt

**DESCRIPTION**

Fond bicomposant à base d'eau caractérisé par un important pouvoir isolant, un excellent pouvoir couvrant et une grande facilité d'application.

AQUAPLAY SEALER donne une tonalité uniforme à l'élément en bois sans provoquer de changements de nuances indésirables sur les bois riches en tanins et autres substances colorantes solubles dans l'eau (chêne, teck, etc.). Caractérisé par un long temps ouvert,, AQUAPLAY SEALER est idéal pour les grandes surfaces, minimisant l'apparition de traces de rouleau et/ou de chevauchements et, grâce à son résidu sec élevé, permet, en combinaison avec les vernis de finition bicomposants à base d'eau de Vermeister, un cycle de vernissage en deux couches.

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Rapport de catalyse (vol/vol)	5:1
Ponçage après	12 heures
Revernissage sans ponçage (heures)	Après 3, dans les 5
Pot - Life heures	2
Méthode d'application	Rouleau 8 mm , pinceau
Consommation moyenne par couche (g/m ²)	100/120
Adhésion (quadrillage)	100%
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine, non ouvert, dans un lieu frais et sec) (mois)	12
VOC calculé (g/l)	85
Dilution max. consentie (Dir.2004/42/CEE)	10% de SOLUZIONE (régulateur de séchage)
Nettoyage des outils	W-Cleaner – Solvante di Lavaggio
Conditionnement standard (L)	2x6

APPLICATION

Polir et mastiquer en utilisant pour la finition un abrasif à grain de 120/150. Pour effectuer le masticage il est possible d'utiliser des liants en phase solvant ou en phase aqueuse Vermeister.

Bien agiter les deux composants et appliquer sur le parquet.

Pour garantir une application uniforme, étendre le produit dans le sens contraire de la veine du bois, puis en croisant et enfin en tirant dans le sens de la veine du bois.

Il est possible de diluer le produit avec SOLUZIONE jusqu'à 10%.

NOTES

De basses températures, un taux d'humidité élevé et une circulation d'air faible. peuvent demander des temps de séchage plus longs.

Ne pas remettre dans l'emballage d'éventuels résidus de produit!

Bien mélanger les deux composants dans un conteneur à fond plat.

Utiliser ensuite les sacs spéciaux fournis pour tremper le rouleau applicateur.

Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 10°C et supérieure à 30°C.

Bien agiter avant l'emploi – Craint le Gel.

Produit soumis aux restrictions prévues par la Dir.2004/42/CEE.

Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.